

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11181448 A

(43) Date of publication of application: 06 . 07 . 99

(51) Int. CI

C10G 65/02

B01J 23/88

B01J 27/053

C10G 35/085

C10G 45/06

C10G 45/10

C10G 45/60

C10G 45/62

C10G 69/08

(21) Application number: 09357561

(22) Date of filing: 25 . 12 . 97

(71) Applicant:

COSMO SOGO KENKYUSHO

KK COSMO OIL CO LTD

(72) Inventor:

MIZUNO KUNIHIKO KIMURA TAKAO

KAWAMURA TAKAHIRO DODA MASAHIKO

OOSHIO NORIYASU

(54) ISOMERIZATION OF LIGHT HYDROCARBON OIL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an isomerization process for a light hydrocarbon oil with simpler installation more economically than the conventional process.

SOLUTION: This isomerization process has two steps of a preliminary treatment and a continuous following isomerization reaction. In the preliminary treatment, a light hydrocarbon oil is catalytically hydrogenated to

convert the organic sulfur components in the light hydrocarbon oil to hydrogen sulfide so that the content of organic sulfur component may be reduced to ≤30 mass ppm. The isomerization process is carried out in the presence of a solid superacid catalyst at 190-300°C, under a total pressure of 1-50 kg/cm² at a H₂/oil ratio of 180-1,800 liter/liter and LHSV of 2-10 hr⁻¹ to isomerize the light hydrocarbon oil containing the converted hydrogen sulfide.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-181448

最終質に続く

(43)公開日 平成11年(1999)7月6日

(51) Int Cl. ⁶ C 1 0 G	65/02	織別記号		F I C 1 t		65/02			
B01J	23/88			В0		23/88		Z	
2011	27/053					27/053		Z	
C10G				C 1	0 G	35/085			
	45/06					45/06		Z	
			審査請求	未辭求	詩才	領の数4	OL	(全 13 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	-	特願平9-357561		(71)	出願。	ሊ 000130	189		
,,, _i	٠					株式会	社コス	七総合研究所	
(22)出顧日		平成9年(1997)12月25日				春東東	港区芝	補四丁目9番	25号
				(71)	出質。	人 000105	567		
						コスモ	石油株	式会社	
						東京都	港区芝	浦1丁目1番	1号
				(72)	発明	者 水野	邦彦		
						埼玉県	幸手市	権現堂1134-	2 株式会社コ
						スモ総	合研究	所研究開発セ	ンター内
		•		(72)	発明	者 木村	孝夫		
						埼玉県	幸手市	権現堂1134-	2 株式会社コ
						スモ糕	合研究	所研究開発セ	ンター内
				(74)	代理.	人 弁理士	大澤	斌 (外1	名)

(54) [発明の名称] 軽質炭化水素油の異性化方法

(57)【要約】

【課題】 従来に比べて、簡単な設備により、経済的に 軽質炭化水素油を異性化する方法を提供する。

【解決手段】 本発明の軽質炭化水素油の異性化方法は、前処理工程と、前処理工程に連続して実施する異性化反応工程との二つの工程を備えている。前処理工程は、軽質炭化水素油に水素化処理を施して、有機硫黄成分の含有率を30質量ppm以下になるように、軽質炭化水素油中の有機硫黄成分を硫化水素に転化する。異性化反応工程は、固体超強酸触媒の存在下で、190~300℃の温度範囲、1~50kg/cm²gの全圧力、H₂/油比が180~1800リットル/リットル及びLHSVが2~10hr²の条件で、転化した硫化水素を含有したままの軽質炭化水素油を異性化する。

しくない。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 軽質炭化水素油に水素化処理を施して、 有機硫黄成分の含有率が30質量ppm 以下になるよう に、軽質炭化水素油中の有機硫黄成分を硫化水素に転化 する前処理工程と、

固体超強酸触媒の存在下で、190~300℃の範囲の 温度、1~5 0kg/cm²g の範囲の圧力、180~180 0リットル/リットルの範囲のH₂/油比、及び2~1 Ohr⁻¹の範囲のLHSVの条件で、転化した硫化水 素を含有したままの軽質炭化水素油を異性化する異性化 10 反応工程とを備えていることを特徴とする軽質炭化水素 油の異性化方法。

【請求項2】 固体超強酸触媒が、ケイ素、チタン、ジ ルコニウム、スズから選択された少なくとも1種類の周 期律表IV族金属の水酸化物又は酸化物及びアルミニウム の水酸化物又は酸化物のうちの少なくとも一方からなる 担体に、ニッケル、ルテニウム、ロジウム、パラジウ ム、白金から選択された少なくとも1種類の周期律表VI II族金属と、硫酸根又は硫酸根の前駆物質とを含有さ せ、焼成、安定化してなる触媒であることを特徴とする 20 請求項1に記載の軽質炭化水素油の異性化方法。

【請求項3】 担体がジルコニウムの水酸化物又は酸化 物であって、周期律表VIII族金属が白金であることを特 徴とする請求項1又は2に記載の軽質炭化水素油の異性 化方法。

【請求項4】 軽質炭化水素油のASTM蒸留温度が2 5~110℃であることを特徴とする請求項1から3の うちのいずれか1項に記載の軽質炭化水素油の異性化方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、軽質炭化水素油の 異性化方法に関し、更に詳細には、従来の方法に比べて 簡単な設備で経済的に軽質炭化水素油を異性化する方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】軽質炭化水素油の異性化は、石油精製工 業及び石油化学工業で従来から多用されている有機合成 化学上の重要な技術である。例えば、鎖状骨格を有し、 常温で液状のnーパラフィンを異性化して、分岐鎖のあ 40 るisoーパラフィンに転化することにより、自動車や 航空機の燃料油のオクタン価の向上に必要なオクタン価 の高いブレンド基材を製造したり、またメチルシクロペ ンタン等の環状化合物を異性化してシクロヘキサンに転 化し、有機工業原料として有効に利用したりしている。 特に、自動車及び航空機のエンジンの高性能化に伴い、 燃料として使用されるガソリンには、高いオクタン価が 要求される。ガソリンのオクタン価を向上させる方法に は、従来、鉛系オクタン価向上剤を添加する方法及びオ

量にブレンドする方法がある。しかし、鉛系オクタン価 向上剤の添加は公害問題の発生のために禁止され、また ガソリン中の芳香族炭化水素の濃度が高いと、排ガス中 の芳香族炭化水素の濃度が高くなって、環境対策上好ま

【0003】そこで、異性化によるオクタン価の向上 が、益々、重要になっている。ところで、異性化により オクタン価を向上させることは、技術的に見て容易なこ とではなく、例えば80のオクタン価のガソリン基材を 81のオクタン価に1だけ向上させることも、技術的に は極めて難しかった。そのため、軽質炭化水素油の異性 化方法は、従来より数多くの研究がなされ、その反応に 用いられる触媒として種々の触媒が開示されているが、 その中で最も有用な異性化触媒として、固体超強酸触媒 が挙げられる。

【0004】Pt/ZrOz/SO4からなる固体超強酸 触媒を始めとする固体超強酸触媒は、種々の利点を有す る。例えば、400℃以下の反応温度で高い異性化活性 を有し、しかも触媒の調製及び取り扱いが容易であり、 また水分等への耐久性も比較的強いので、軽質炭化水素 油の異性化に際し、脱水等の前処理を省略することがで きる。しかし、水素添加して脱硫処理する、いわゆる水 素化処理を施していない、高濃度に硫黄化合物を含む軽 質炭化水素油を固体超強酸触媒層に通油すると、固体超 強酸触媒は硫黄によって被毒して、比較的短時間で触媒 活性を失うという問題があった。そのために、高濃度に 硫黄を含む軽質炭化水素油を水素化することなく、その ままで異性化することは困難であった。

【0005】そこで、従来の軽質炭化水素油の異性化方 30 法では、図5に示すように、先ず、原料油となる軽質炭 化水素油に水素化処理を施す。水素化処理では、それぞ れ昇圧した水素ガスと軽質炭化水素油とを合流させて加 熱炉32により反応温度に昇温し、水素化反応触媒層を 収容した水素化反応塔34に軽質炭化水素油を通油し て、軽質炭化水素油に水素化処理を施して軽質炭化水素 油中の硫黄成分を硫化水素に転化する。続いて、水素化 反応塔34から流出した、硫化水素を含む軽質炭化水素 油を熱交換器又は冷却器36で冷却して気液分離槽38 に送り、軽質炭化水素油と硫化水素とを分離し、硫化水 素を除去する。硫化水素を除去する際、水素ガスも大部 分軽質炭化水素油から分離する。次いで、気液分離槽3 8から出た軽質炭化水素油を蒸留塔40で蒸留して軽質 ガス成分を分離して調製し、蒸留塔40の塔底から出る 軽質炭化水素油を異性化反応工程の原料油とする。更 に、蒸留塔40の塔底から得た軽質炭化水素油を昇圧 し、更に水素ガスを送入して混合流とし、その混合流を 加熱炉42で反応温度に加熱して、固体超強酸触媒層を 収容した異性化反応塔 4 4 に原料油の軽質炭化水素油を 通油して、軽質炭化水素油を異性化する。従来の異性化 クタン価の高いブレンド材、例えば芳香族炭化水素を多 50 工程の条件は、圧力30kg/cm²g、H2/油比370

3

(リットル/リットル)、反応温度185℃以上である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の軽質炭化水素油の異性化方法は、軽質炭化水素油の異性化処理の前処理として、水素化処理による硫化水素転化工程に加えて、硫化水素を分離、除去する工程及び硫化水素を分離した軽質炭化水素油を蒸留して原料油として調製する工程を実施しているために、プロセスが複雑になり、次のような問題があった。

- 1) 硫化水素の分離、除去工程及び原料油調製工程の実施に必要な設備、例えば気液分離槽及び蒸留塔等の大規模な設備が必要になり、更に、その設備の運転に要する要員及びスチーム、冷却水等のユーティリテイが必要になる。その結果、設備費及び運転費が嵩み、軽質炭化水素油の異性化コストが増大する。
- 2) 硫化水素を分離、除去する工程を実施しているために、水素化反応塔から出た硫化水素を含む軽質炭化水素油を一旦冷却することが必要になる。その結果、軽質炭化水素油の異性化工程では、原料油を加熱して所定の異 20性化反応温度に昇温する必要が生じるので、熱エネルギー消費が大きかった。
- 3) また、硫化水素を分離、除去する際、水素ガスも分離されるので、異性化工程で改めて軽質炭化水素油に水素ガスを送入する必要が生じ、水素ガスのコストが増大するという問題もあった。

【0007】そこで、本発明の目的は、従来に比べて、 簡単な設備により経済的に軽質炭化水素油を異性化する 方法を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者は、様々な実験の結果、触媒によって一概に言えないが、従来の異性化反応温度より少なくとも5~20℃程度高い温度で異性化することにより、硫化水素は固体超強酸触媒の触媒毒として働かないことを見い出し、本発明方法を完成する到った。上記目的を達成するために、本発明に係る、軽質炭化水素油の異性化方法は、軽質炭化水素油に水素化処理を施して、有機硫黄成分の含有率が30質量ppm以下になるように、軽質炭化水素油中の有機硫黄成分を硫化水素に転化する前処理工程と、固体超強酸触媒の存在下で、190~300℃の範囲の温度、1~50㎏/cm²gの範囲の圧力、180~1800リットル/リットルの範囲のHュ/油比、及び2~10h r ー いの範囲の日 付油比、及び2~10h r ー いの範囲のし日 いる。とを特徴としている。

【0009】本発明方法で、「転化した硫化水素を含有 り、既したままで」とは、異性化反応工程に移行する際、軽質 ような 炭化水素油が、軽質炭化水素油中の有機硫黄を水素化処 反応温 理して転化した硫化水素を分離することくなく同伴して 50 50℃

いることを意味する。

【0010】本発明方法では、転化した硫化水素を含有 したままで軽質炭化水素油を異性化することができるの で、次のような利点を有する。

- (1) 従来のように、硫化水素を分離するために水素化 処理した軽質炭化水素油を一旦冷却し、次いで異性化反 応のために再び昇温するというような無駄がないこと、
- (2) 従来の方法では、軽質炭化水素油から硫化水素を分離する際に同時に水素ガスが分離していたが、硫化水 10 素を分離する必要がないので、従来のように、異性化に当たって改めて水素ガスを送入する必要がないこと、及び(3) 水素化処理した高圧の軽質炭化水素油をそのまま異性化反応工程に移送できるので、従来のように硫化水素を分離する際に一旦降圧し、次いで異性化反応工程に軽質炭化水素油を移送するに当たって再び昇圧するというような無駄がないことである。以上のことから、水素ガス費用、熱エネルギー費用及び動力費用が大幅に低減する。
 - 【0011】本発明方法では、前処理工程の圧力及びH2/油比を、それぞれ、1~50kg/cm²g及び180~1800リットル/リットルにすることにより、特に、前処理工程の圧力及びH2/油比をそれぞれ異性化工程の圧力及びH2/油比と同じ値にすることにより、軽質炭化水素油を前処理工程から異性化反応工程に移行するに当たって、水素ガスを送入する必要もなく、また、昇圧する必要もなく、温度制御のみになり、無駄な熱エネルギー費用及び動力費用が低減する。

【0012】原料油

本発明方法で異性化の原料油は、軽質炭化水素油であって、原油の常圧蒸留装置から留出したライトナフサ、同じく原油の常圧蒸留装置から留出したホールナフサから分離したライトナフサ、又はライトナフサにマロックス処理を施したものが好ましい。特に、好適な軽質炭化水素油は、そのASTM蒸留温度が25~110℃、好ましくは25~100℃のライトナフサである。また、有機硫黄の含有量は、100~1000質量ppm、好ましくは140~700質量ppm である。

【0013】水素化処理工程

下になるように、軽質炭化水素油中の有機硫黄成分を硫 水素化処理工程では、水素化触媒の存在下で、原料油中化水素に転化する前処理工程と、固体超強酸触媒の存在 40 の有機硫黄を水素化して硫化水素に転化する。本発明方下で、190~300℃の範囲の温度、1~50kg/cm² 法で使用する水素化触媒は、既知の水素化触媒であって、具体的には、無機質担体に、活性金属としてCo、の範囲のH₂/油比、及び2~10h r⁻¹の範囲のL HSVの条件で、転化した硫化水素を含有したままの軽質炭化水素油を異性化する異性化反応工程とを備えていることができる。水素化処理条件は、軽質炭化水素 油中の硫黄分を30質量ppm 以下にすることができる限り、既知の水素化処理条件は、軽質炭化水素油ので、質量ppm 以下にすることができる限力にままで」とは、異性化反応工程に移行する際、軽質したままで」とは、異性化反応工程に移行する際、軽質したままで」とは、異性化反応工程に移行する際、軽質した。

反応温度 : 160~300℃、好ましくは180~2 50℃

50

反応圧力 : 1~5 0 kg/cm²g、好ましくは10~40 kg/cm²g

H2/油比:180~1800L/L、好ましくは18 0~900L/L

LHSV : 2~10hr⁻¹、好ましくは2~6hr

尚、H2/油比とは、水素ガスの流量(リットル(標準 状態) /単位時間) /軽質炭化水素油の流量(リットル /単位時間) であって、水素ガスの軽質炭化水素油に対 の容積流量(m³/hr)]/[反応塔に充填された触 媒の容積(m³)]を言う(以下も同様)。

【0014】有機硫黄

本発明方法で有機硫黄とは、硫化水素以外の硫黄化合 物、例えば、メルカプタン化合物(R-SH)、スルフ ィド化合物(R-S-R)等を言う。具体的には、メル カプタン化合物としては、プロピルメルカプタン(Ca H7-SH)、スルフィド化合物としては、エチルメチ ルスルフィド (CH3-S-C2Hs) が挙げられる。 有率を30質量ppm 以下にすることにより、異性化反応 触媒の触媒活性維持期間を従来の異性化方法における異 性化反応触媒の触媒活性維持期間とほぼ同じ長さにする ことができる。

【0015】異性化工程

水素化処理された、硫化水素含有の軽質炭化水素油は、 異性化装置に導入され、異性化反応を行う。異性化反応 条件の条件は、以下の通りである。

反応温度:190~300℃、好ましくは195~25 0°C,

反応圧力: 1~5 0 kg/cm²g、好ましくは10~4 0 kg

H2/油比:180~1800L/L、好ましくは18 0~900L/L

LHSV: 2~10hr⁻¹、好ましくは2~6hr

反応温度が190℃より低いと、異性化触媒の触媒寿命 が短くなり、一方、300℃以上では軽質炭化水素油の 分解が進んで、異性化軽質炭化水素油の収率が低下す る。反応温度の下限は、従来の軽質炭化水素油の異性化 40 処理の際の反応温度より少なくとも5~20℃高い。反 応温度を除く、反応圧力、H2/油比及びLHSVは、 従来の軽質炭化水素油の異性化反応と同じ条件である。

【0016】異性化反応触媒

本発明の異性化工程で用いる異性化反応用触媒として、 好適には、Pt/SO1/ZrO2系固体超強酸触媒を 始めとする固体超強酸触媒を使用する。本明細鸛で、固 体超強酸触媒とは、超強酸として定義される100%硫 酸より強い酸の性質を有し、熱力学的平衡上有利な低温 でのパラフィン類の骨格異性化反応を室温においてさえ 50 処理剤等による処理を行う。その際、硫酸根を含有する

進行させるような性質を有する超強酸を担持させた触媒 であって、酸強度が100%硫酸以上の強さを有し、通 常、ハメット酸度関数で100%硫酸のH。=-11. 93以下の固体触媒を言う。例えば、SbFs、BF3 等の超強酸性を有する化合物を担持させた触媒、ZrO 2、Fe2O3等の酸化物を硫酸処理して得た触媒、フ ッ素化スルフォン酸樹脂等を固体超強酸触媒の例として 挙げることができる。

【0017】固体超強酸触媒の組成物は、周期律表IV族 する混合比率を示し、LHSVとは、〔軽質炭化水素油 10 またはIII 族から選択された少なくとも1種類の金属の 水酸化物又は酸化物からなる担体に、周期律表VIII族、 VIIA族、VIA族、及びIB族から選択された少なくと も1種類の金属(以下、特定金属と言う)と、硫酸根又 は硫酸根の前駆物質とを含有させ、焼成、安定化してな る触媒である。ここで特定金属または金属化合物は、い ずれも通常の含浸法、イオン交換法等の手法にて担体上 に担持させることが可能である。特定金属の好ましい具 体例としては、ニッケル、ルテニウム、ロジウム、パラ ジウム、白金、鉄、マンガン、クロム、銀、及び銅を挙 前処理工程を経た軽質炭化水素油中の有機硫黄成分の含 20 げることができる。特定金属の含有量は、担体100質 量部に対して0.01~10質量部が好ましい。この理 由は、0.01質量部以下では、上記金属の触媒活性効 果が小さく、触媒活性の安定性が不十分であり、10質 量部を越えると、酸強度が低下し、異性化反応の異性化 率が低下するからである。また、硫酸根としては、例え ば0.01~10N、好ましくは0.1~5Nの硫酸、 0.1~10モル濃度の硫酸アンモニウム等を、硫酸根 の前駆物質としては、例えば硫化水素、亜硫酸ガス等の 触媒焼成処理後に硫酸根を生成する物質を、それぞれ使 30 用できる。

> 【0018】好適には、固体超強酸触媒が、ケイ素、チ タン、ジルコニウム、スズから選択された少なくとも1 種類の周期律表IV族金属の水酸化物又は酸化物及びアル ミニウムの水酸化物又は酸化物のうちの少なくとも一方 からなる担体に、特定金属としてニッケル、ルテニウ ム、ロジウム、パラジウム、白金から選択された少なく とも1種類の周期律表VIII族金属と、硫酸根又は硫酸根 の前駆物質とを含有させ、焼成、安定化してなる触媒で ある。更に好適には、担体がジルコニウムの水酸化物又 は酸化物であって、周期律表VIII族金属が白金である。

> 【0019】本発明方法で使用する固体超強酸触媒の調 製法については、特に限定はされない。即ち、特定金属 及び硫酸根の担持方法は、いかなる方法で行ってもよ く、一例をあげれば、担体上にVIII族金属を導入した後 に硫酸根を含有する処理剤にて処理を行い、焼成安定化 することによって固体強酸触媒を調製することができ る。特定金属として白金を例に挙げれば、塩化白金酸、 テトラアンミン白金錯体などの水溶液に担体を浸漬する ことにより担持させることができ、担持後は硫酸根含有

処理剤として、0.01~10N、好ましくは0.1~ 5 Nの硫酸、0.1~10モル濃度の硫酸アンモニウム 等を触媒質量に対して1~10倍の量を使用する。ま た、これに限らず、硫化水素、亜硫酸ガス等の触媒焼成 処理の後に硫酸根を生成するような処理剤を用いても、 同様の効果をあげることができる。また、硫酸根含有処 理剤等による処理を施した後、450~800℃、好ま しくは500~700℃の温度の酸化雰囲気下で、0. 5~10時間、焼成安定化処理する。以上の処理によ 媒を得ることができる。なお、触媒の焼成安定化処理を 還元雰囲気で行うのは、特定金属又は特定金属の化合物 上で、硫酸根の結合状態の変化或いは還元分解等と思わ れる現象によって、触媒活性が低下するので、好ましく ない。

【0020】本反応に使用する前に、固体超強酸触媒の 触媒活性の安定化、すなわち、担持金属化合物の金属へ の還元、強酸点の活性化のために、固体超強酸触媒に前 処理を施すことが好ましい。前処理の条件は、固体超強 酸触媒の通常の前処理条件であって、例えば固体超強酸 20 触媒を100~500℃の温度で1~5時間維持して乾 燥し、次いで100~400℃の温度で還元処理を行 う。

[0021]

【発明の実施の形態】以下に、実施形態例を挙げ、添付 図面を参照して、本発明の実施の形態を具体的かつ詳細 に説明する。

<u>実施形態例</u>

本実施形態例は、本発明に係る軽質炭化水素油の異性化 方法の実施形態の一例であって、図1は本実施形態例の 30 軽質炭化水素油の異性化方法を実施する異性化装置のフ ローシートである。本実施形態例の異性化装置10は、 基本的には、図1に示すように、水素化処理工程を実施 する前処理装置12と、前処理装置12に接続して、異 性化反応工程を実施する異性化装置本体14とから構成 されている。前処理装置12は、所定反応圧力に昇圧さ れた軽質炭化水素油と水素ガスとの混合流体を所定反応 温度に昇温する加熱炉16と、水素化反応触媒層を収容 し、水素化反応を行って有機硫黄を硫化水素に転化する 水素化反応塔18とを備えている。異性化装置本体14 40 尚、22DMC。は2、2-ジメチルプロパンを意味す は、水素化反応塔18から流出した硫化水素含有の軽質 炭化水素油を所定反応温度に加熱する加熱炉20と、異 性化反応触媒層を収容する異性化反応塔22を有し、水 素化反応塔18から流出した硫化水素含有の軽質炭化水 素油から硫化水素を分離することなく、軽質炭化水素油 を直接受け入れて異性化処理する。

【0022】本実施形態例の軽質炭化水素油の異性化方 法では、先ず、前処理装置12によって前処理工程を実 施する。前処理工程では、 $1\sim5~0~kg/cm^2~g~の圧力に昇$ 圧された軽質炭化水素油に、H₂ /油比が180~18 50 ニバーサル製、商品名S-12H)

00リットル/リットルになるように水素ガスを送入し て、加熱炉16で160~300℃の範囲の温度に昇温 する。次いで、LHSVが2~10h r - ¹ になるよう な軽質炭化水素油の流量で、軽質炭化水素油と水素ガス との昇温された混合流体を水素化反応塔18に導入す る。これにより、前処理工程では、軽質炭化水素油中の 有機硫黄は、水素化されて硫化水素に転化し、その含有 率が30質量ppm 以下になる。次いで、前処理工程を経

た軽質炭化水素油に対して異性化装置14本体により異 り、異性化反応触媒として、強酸性を示す固体超強酸触 10 性化工程を実施する。異性化反応工程では、水素化反応 塔18から流出した硫化水素含有の軽質炭化水素油を加 熱炉20で190~300℃に昇温し、次いで異性化反 応塔22に導入して、異性化する。尚、異性化反応塔2 2には、異性化反応触媒として、固体超強酸触媒が、2 \sim 1 0 h r^{-1} o L H S V になるように、充填されてい る。

> 【0023】本発明方法を評価するために、水素化反応 塔及び異性化反応塔に触媒容量が50~100mlの固 定床流通式反応器を用いて、基本的には実施形態例の異 性化装置10と同じ構成の試験装置を作製し、実験例1 ~3と比較実験例1~4を行った。

【0024】実験例1

実験例1では、原料油の軽質炭化水素油、水素化反応触 媒及び異性化反応触媒として、次に示すものを使用し、 以下の条件で水素化反応及び異性化反応を行った。

1)原料油

原料油名 : ライトナフサー [

> ASTM蒸留性状 : IBP 28.0℃

10% 35.0℃ 47.5℃ 50% 90% 75.5℃

95% 83.0℃ ΕP 91.0℃

有機硫黄含量 :310質量ppm :19.66質量% i - Csの含量

n- Cs の含量 :28.08質量% 22DMC₃の含量: 0. 08質量%

その他 :52.18質量% 異性体率 : 41. 28%

る。

【0025】ここで、異性体率(%)とは、原料油中の 炭素数5の成分を分析して、それぞれの質量%、i-C s 、22DMCa 、及びn- Cs を求め、次の式で求め た数値である(以下も、同様である)。

異性体率(%)=(i‐ Cs ÷ 2 2 DM Ca) / (i‐ $C_5 + 22DMC_3 + n - C_5$) × 100

【0026】2)水素化反応触媒

触媒名 :Co/Mo系水素化反応触媒(日揮二

特開平11-181448

9

CoOの含量 : 16.5% (酸化物換算)

MoOの含量 : 4. 5% (酸化物換算)

担体

 $: \gamma - A \mid_2 O_3$

3) 異性化反応触媒

触媒名

:Pt/SO4/ZtO2系固体超強酸

触媒

P t の含量 : 0. 5 0 質量%

SO4の含量 : 4.6質量% (Sの含量:1.87質

量%)

担体

: Z r O₂

再生処理の回数:4回

固体超強酸触媒は、異性化反応に供する前に次のように して前処理を行った。前処理では、先ず、固体超強酸触 媒を電気炉に入れ、空気気流中で450℃に12時間維 持して、乾燥処理を施した。次いで、固体超強酸触媒を 固定床流通式反応器に売填した後、常圧下の水素気流中 で300℃に3時間維持して還元処理を施した。また、 使用した固体超強酸触媒は、新たに調製した触媒ではな く、既に異性化反応に供した触媒であって、触媒活性の 低下に伴い、4回の再生処理を施して繰り返し、異性化 20 4%であって、従って、原料油との差は、12.66% 反応に使用しているものである。

【0027】4)水素化反応条件

*反応温度

:230℃

反応圧力

: 3 Okg/cm²g

10

LHSV

: 2. 9

H2/油比 : 370リットル/リットル 有機硫黄の含量:3質量ppm

5) 異性化反応条件

反応温度

:198℃

反応圧力

 $: 3.0 \, \text{kg/cm}^2 \text{g}$

LHSV

: 2. 9

10 H₂ /油比 : 3 7 0 リットル/リットル

【0028】実験結果

異性化反応の反応経過時間毎に異性化反応塔から試料を サンプリングして、炭素数5の成分を分析して、それぞ れの容積%、i-Cs、22DMC3、及びn-Csを 求め、前述の式に従って異性体率を算出した。得た異性 体率は、図2と表2に示す通りである。また、表1に は、実験例1、2及び比較実験例1、2の水素化反応条 件を示している。実験例1では、表2に示す通り、反応 経過時間が118時間の時点でも、異性体率は53.9 であった。

【表1】

		実験例 1	実験例 2	比较実験例 1	比較実験例 2
有機硫黄分	質量ppg	3	20	40	100
反応温度	°C	230	180	145	125
反応圧力	kg/cm²g	30	-	4	-
LHSV		2.9	-	4	-
H₂/OIL I	フナル/リットル	370	-	-	4-

【表2】

======================================	異性化軽質炭化水素油の異性体率 (%)							
反応時間(h)	実験例 1	実験例 2	比較実験例 1	比較実験例 2				
0	56.16		51.85	48.87				
1	55. 94							
2	55.76							
3		54.61						
3. 5		53. 99						
4		53.78	52.03					
4.5		53. 75	51.80					
5				47.75				
5. 5		53.73	51.40					
5				46.02				
6. 5		53.66	51.13					
7		53. 59						
7. 5			50.60					
8. 5		53. 30	50.74					
1 5	55.17							
2 3			45.08					
23.5				40.85				
2 5		52. 24						
5 3			41. 24					
6 0		51.33						
7 6			41.00					
7 7		50.36						
112	54. 23							
116	53. 91							
1 1 8	53.94							

【0029】実験例2

水素化反応処理で反応温度を180℃に設定して有機硫 黄の含量率を20質量ppm したこと以外は、実験例1と 同様にして実験を行って実験例2とした。実験例1と同 様にして、反応経過時間毎の実験例2の異性体率を求 め、図2と表2に示した。実験例2では、反応経過時間 が77時間の時点で、異性体率は50.36%であっ て、原料油との差は、9.08%であった。

【0030】比較実験例1及び2

水素化反応処理で反応温度を145℃及び125℃に設 定して、それぞれ、有機硫黄の含有率を40質量ppm 及 び100質量ppm したこと以外は、実験例1と同様にし て実験を行って比較実験例1及び2とした。実験例1と 同様にして、反応経過時間毎の比較実験例1及び2の異 性体率を求め、それぞれ、図2及び表2に示した。比較 実験例1では、反応経過時間が76時間の時点で、異性 体率は41.00%、また、比較実験例2では、反応経 過時間が23.5時間の時点で、異性体率は40.85 %であって、両者とも、原料油との差は、殆ど無かっ 50 n- Cs の含量

【0031】<u>実験例3</u>

実験例3では、原料油として次に示す軽質炭化水素油を 使用し、水素化反応では、実験例1と同じ水素化反応触 媒と反応条件を使用し、異性化反応では、実験例1と同 じ異性化反応触媒であるものの、再生触媒ではなく、触 媒調製し、触媒に前処理を施した状態の新しい触媒を使 用し、次の異性化反応条件で実験を行った。

40 1) 原料油

原料油名

:ライトナフサー【【

ASTM蒸留性状: IBP 28.0℃ 35.0℃ 10% 50% 48.0℃ 90% 75.5℃ 95% 83.00 ΕP 90.5℃

有機硫黄含量 : 428質量ppm i- Cs の含量 : 16.84質量% :20.38質量%

特開平11-181448

22DMC3の含量:0.05質量%

その他

:62.73質量%

異性体率

:45.32%

【0032】2) 水素化反応条件

反応温度

: 2 3 0 °C

反応圧力

: 3 Okg/cm²g

LHSV

: 2. 9

H2/油比 : 370リットル/リットル

3) 異性化反応条件

有機硫黄の含量:3質量ppm

反応温度

:196℃

反応圧力

: 3 Okg/cm²g

*LHSV

: 2. 9

H2/油比 : 370リットル/リットル

【0033】実験例1と同様にして、反応経過時間毎の 異性体率を求め、それぞれ、図3と表4に示した。尚、 表3には、実験例3及び比較実験例3、4の異性化反応 条件を示した。実験例3では、反応経過時間が461時 間の時点で、異性体率は60.5%であって、原料油と の差は、15.2%であった。尚、表5には、実験例 3、及び比較実験例3、4の各反応経過時間での異性化

14

10 された軽質炭化水素油中の22DMCs、i-Cs及び

n- Cs の質量%を示している。

【表3】

		実験例 3	比較実験例3	比較実験例 4
反斯温度	°C	196	183	222
反応圧力	kg/cm²g	30	-	-
LHSV		2.9	+	+
H ₂ /OIL	9715/9715	370	+	-

【表4】

16

【表5】

反応時間(h)		世族化水素油の乳		į (
	実験例3	比较実験例 3	比較実験例 4				
3.0	<u> </u>	53.4					
4.0		47.9		Į			
4.5	73.6	ļ		1			
5.0		44.0	<u></u>				
7.0			65. 7				
30.5	71.5						
32.5			60.6	ļ			
45.0	71.2						
50.0	69. 9						
51.0			58.0				
70.0	69.2						
74.0	69.6			10			
79.5			53.0				
94.0	69.4						
98.5	68.3						
102.0	68.3						
118.0	65.7						
121.0			49.0				
125.0			49.0				
150.0	67. D						
194.5	66.5						
197. 5	66.1						
214.0	69.7						
221.0	66.3						
238.0	65.4						
242.5	65.9			20			
262.0	65.4						
265, 0	64.9						
286.0	55.4						
293.0	64.8						
360.0	63.7						
362. 0	63. 9						
365. 5	63.5						
382.5	61.8						
386.0	62.1						
390.0	62.4						
406. 0	62.2						
413.5	61.7						
431.9	62.6						
437.7	61.7			30			
454.0	60.6			30			
458.0	60.6						
451.0	60.5						

18

単位:音音%

							単位:質量%			
EXHIII	実験例3			比較実験例3			比較要裝例			
(h)	220MC3	i-⊠	n-⊠	220MC3	i-cs	n-C5	2204C3	i-C5	n-05	
3.0				0.039	23, 750	20.760				
4.0				0.038	21.240	23, 150				
4.5	0.050	32.860	11.790					<u> </u>		
5.0				0.036	19, 330	24.650	i	1		
7.0							0.043	29, 380	15, 350	
30.5	0.039	31.490	12.580	-						
32,5	0,040	31.800	12,900				0.040	27. 110	17.660	
45.0	i	1					·			
50.0	0.030	29, 550	12.740					l		
51.0							0.035	25. 310	18, 300	
70.0	0.040	30.960	13,770	i				i		
74.0	0. 030	30, 420	13, 300					}		
79, 5							0.035	23, 450	20, 760	
94.0	0.038	31.210	13, 750							
98. 5	0.033	29.460	13, 670							
102, 0	0.033	29. 260	13.590							
118.0	0.035	29. 280	14. 520							
121.0		i					4. 033	21, 260	22, 130	
125.0		i -					0.032	21, 220		
190, 0	0.031	28.080	13, 860							
194.5	0.035	29.100	14. 580							
197.5	0.034	28. 750	14, 790							
214.0	0.036	32 940	14, 350							
221.0	0.033	28, 830	14, 550							
238. 0	0.038	28. 990	15. 380							
242.5	0.041	29, 480	15, 280							
262.0	0.036	28.740	15, 240							
265.0	0.031	27.660	14, 560							
285.0	0.036	29.090	15. 430							
293, 0	0.033	27.870	15, 060							
360.0										
362.0	0.034	27. 700	15, 690							
365. 5	0.033	Z7. Z80	15.720							
382.5										
386. 0	0.033	25_430	16. 120							
380.0	0.034	27.050	16, 300							
406. Q	0.037	27.640	16, 810							
413, 5	0.031	28.030	16.180							
431.9	0.038	27,630	16,540							
437.7	0.037	27.180	16. 930		1	1				
454.0	0.036	28, 640	17. 350		1					
458.0										
461. Q	0.035	25, 470	17. 300							

【0034】比較実験例3及び4

実験例3と同じ原料油を使用して水素化反応処理を施すことなく、かつ異性化反応温度を183℃及び222℃で行ったことを除いて、実験例3と同様にして異性化反応行って比較実験例3及び4とした。実験例1と同様にして、反応経過時間毎の異性体率を求め、それぞれ、図3と表4に示した。比較実験例3及び4では、それぞえ、反応経過時間が5時間及び125時間で、異性体率がほぼ原料油と同じになり、触媒活性が低下により異性化反応の進行が停止したと見なした。

【0035】<u>実験例4</u>

実験例4では、実験例1と同様の条件で、異性化反応条件中の反応温度のみを代えて、反応経過時間5~10hrでの異性体率を求め、図4と表6に示す結果を得た。

[0036]

【表6】

反応温度(℃)	異性体率(%)
199.9	67.9
198.8	67.5
200.0	66.8
200.2	67.2
200.1	66.4
200.3	67.1
199.8	67.0
192.9	63.5
192.9	63.8
193.4	54.6
194.4	63.7
193.2	63.4
206.0	68.0
204.9	67.6
204.6	67.2
204.3	68.3
204.5	69.3
205.3	67.7
205.0	56.9
204.4	68.7

従来例

実験例3と同じ原料油を使用し、従来と同様な方法で原料油を前処理して有機硫黄の含有率を3質量ppmに低下 30 させ、硫化水素を分離した後、実験例3と同じ条件で異性化反応を行って、異性体率が実験例3の終端と同じ60%になるまでの反応経過時間を測定したところ、550時間であった。

【0037】実験例1、2と比較実験例3、4との間の 異性化軽質炭化水素油の異性体率の比較から、有機硫黄 の含有率が30質量ppm以下の実験例1、2では、固体 超強酸触媒の触媒活性の持続時間が、比較実験例3、4 に比べて遙に長いことが判る。また、触媒活性の低下傾 向が極めて緩やかであるから、触媒活性の持続時間は実 40 用化に十分な長さであることが確認できた。また、実験 例3と比較実験例3、4との比較から、原料ナフサ中の 有機硫黄を硫化水素に変換することにより、触媒活性の 持続時間が長くなることが判る。また、実験例4から、 異性化反応温度が200℃から206℃の範囲では、固 体超強酸触媒の異性化率はほぼ同じであることが判る。 更には、従来例と実験例3との比較から、本発明に係る 異性化方法での固体超強酸触媒の触媒寿命と従来の異性 化方法での固体超強酸触媒の触媒寿命とがほぼ同じであ ることが確認でき、これにより、本発明方法に従って、 硫化水素の分離工程を省いて、転化した硫化水素を同伴 する軽質炭化水素油を原料油として異性化しても固体超 強酸触媒の触媒寿命は短くならないことが確認できた。 【0038】

【発明の効果】本発明方法によれば、軽質炭化水素油に 水素化処理を施して軽質炭化水素油中の有機硫黄成分を 硫化水素に転化する前処理工程を施した後、硫化水素を 含有したままの軽質炭化水素油を特定した条件で異性化 することにより、従来の異性化方法とほぼ同じ触媒寿命 を維持しつつ、水素ガス費用、熱エネルギー費用及び動 力費用を大幅に低減することができる。また、本発明方 法では、Cァ以上の重質分の分解反応を抑制して、かつ 触媒のコーキングを抑制して触媒寿命を向上させること もできる。

【図面の簡単な説明】

20 【図1】本発明方法の実施形態例を実施する異性化装置 の構成を示す概略フローシートである。

【図2】実験例1、2及び比較実験例1、2の異性化軽質炭化水素油の異性体率と反応経過時間との関係を示すグラフである。

【図3】実験例3及び比較実験例3、4の異性化軽質炭化水素油の異性体率と反応経過時間との関係を示すグラフである。


【図4】実験例4の異性化軽質炭化水素油の異性体率と 反応温度との関係を示すグラフである。

【図5】従来の異性化方法を実施する異性化装置の構成 を示す概略フローシートである。


【符号の説明】

- 10 本発明方法の実施形態例を実施する異性化装置
- 12 前処理装置
- 14 異性化装置本体
- 16 加熱炉
- 18 水素化反応塔
- 20 加熱炉
- 22 異性化反応塔
- 3.2 加熱炉
 - 3.4 水素化反応塔
 - 36 熱交換器又は冷却器
 - 38 気液分離槽
 - 40 蒸留塔
 - 4.2 加熱炉
 - 4.4 異性化反応塔


【図1】




[図2]




[図3]







【図5】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

C 1 0 G 45/10

45/60

45/62

69/08

FΙ

C10G 45/10

45/60

45/62

69/08

(72)発明者 川村 高宏

埼玉県幸手市権現堂1134-2 株式会社コ スモ総合研究所研究開発センター内

(72)発明者 堂田 正彦

埼玉県幸手市権現堂1134-2 株式会社コ スモ総合研究所研究開発センター内

Z

(72)発明者 大塩 教保

埼玉県幸手市権現堂1134-2 株式会社コ スモ総合研究所研究開発センター内